

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

CATEGORIA

I°

POROTON BIO P600 25 inc. h24,5



SIST. CERT.

2+

GESTIONE

UNI ISO 9001

AMBIENTE

UNI ISO 14001

C.A.M.

UNI ISO 14021

E.P.D.

UNI ISO 14025

D.o.P. n. 08R0623

Cod. comm. 22328R

Stabilimento Ronco all'Adige (VR)

SPESSORE 250 mm

LUNGHEZZA 300 mm

ALTEZZA 245 mm

FORATURA ≤ 60 %

PESO BLOCCO 11,1 kg

MASSA VOL. MEDIA BLOCCO 640 kg/m³

MASSA VOL. sp. (mm) 250 703 kg/m³

MURATURA¹⁾ sp. (mm) - kg/m³

TIP. MURO³⁾ TAMPONAMENTO

ALTRE APP. PARETI TAGLIAFUOCO

0

DATI OPERATIVI

spessore (mm) 250 - U.M.

PEZZI / BANCALE 48 n.

PESO BANCALE 5,36 q.li

BANCALI / AUTOTRENO 50 n.

Incidenza Materiali / MURATURA /m² /m³ /m² /m³

BLOCCHI (n.)¹⁾ 13,92 55,69 - - muro

BLOCCHI (n.)²⁾ 13,76 55,04 - -

MALTA (dm³)²⁾ 15,69 62,75 - -

MECCANICA

spessore BLOCCO (mm) 250 - U.M.

f_{bm}^* (|| ai fori)⁴⁾ 11,34 N/mm²

f_{bm}^* (⊥ ai fori)⁴⁾ 3,06 NPD N/mm²

f_{bk}^* (|| ai fori)⁴⁾ 9,34 N/mm²

f_{bk}^* (⊥ ai fori)⁴⁾ 1,93 NPD N/mm²

CLASSE CAT. BLOCCO I° (PRIMA)

esecuzione 1** malta allettamento a prestazione garantita

*Il valore è riferito a prove di laboratorio esterno accreditato su blocco intero;

**Presenza in cantiere di un supervisore (capocantiere) e di un direttore dei lavori; controllo in loco delle proprietà della malta e dosaggio dei componenti della malta a "volume" o uso di malta premiscelata (certificata dal produttore) - vd. §4.5.6.1 NTC18;

$f_d = f_k / \gamma_M$ - N/mm²

in classe di esecuzione = 1 $\gamma_M =$ 2,00 adim.

TERMICA

spessore BLOCCO (mm) 250 - U.M.

Cond. Termica ($\lambda_{10,dy}$) 0,189 - W/mK

Cond. Termica eq. (λ_{eq}) 0,197 - W/mK

Cond. Termica eq. (λ_{eq})⁵⁾ 0,190 - W/mK

Calore specifico (c_p) 1000 J/kg K

Coeff. res. diff. vapore acqueo (μ) 5/10 adm.

spessore PARETE* (mm) 280 - U.M.

Trasmittanza termica⁵⁾ (U) 0,653 - W/m²K

Trasmittanza termica (U) 0,673 - W/m²K

Trasmittanza termica periodica (YIE) 0,233 - W/m²K

Fattore di decremento (fa) 0,346 - adim.

Sfasamento (S) 9,88 - ore

ACUSTICA

spessore PARETE* (mm) 280 - U.M.

Massa superficiale (m') 230 - kg/m²

Indice Potere Fonoisolante 47,0 - dB

* sp. blocco + 15mm di intonaco per lato

FUOCO

spessore PARETE* (mm) 280 - U.M.

R.E.I. - min.

E.I. 180 - min.

* sp. blocco + 15mm di intonaco per lato

AMBIENTE - SOSTENIBILITÀ

ISO
14001

Sistema gestione ambientale

<https://www.stabila.it/certificazioni/>

CAM

Criteri Ambientali Minimi

Contenuto riciclato/sottoprodotti ≥ 20 %

https://www.stabila.it/wp-content/documentazione/CAM_ROMCO.pdf

EPD
ITALY

Environmental Product Declaration

CODICE certificato ICMQ - 19073EPD

<https://www.epditaly.it/epd/blocchi-per-murature-in-laterizio-2/>

NOTE POSA IN OPERA

CLASSE MALTA M2,5 M5 M10

① Giunti di malta orizzontali [range 5-15mm] • • -

① Giunti di malta verticali [range 5-15mm] - - -

Blocchi sovrapposizione min. (mm) 98

② Tasca vert. - largh. ≥ 40% sp. blocco NON PRESENTE

Condizione muro in fase di "fermo cantiere" da non esporre privo di protezione

① MIN. M5 per muratura portante ordinaria in zona agS > 0,075g - M10 per muratura portante armata

② Da riempire a tutta altezza equivale a giunto continuo come previsto (NTC18 per zona agS>0,075g)

I dati indicati sono soggetti a possibili variazioni. Stabila2 srl si riserva di apportare modifiche alle specifiche dei prodotti senza alcun preavviso.

Isola Vicentina 01/06/2023

Note: 1) Con giunti di malta di spessore =7mm; 2) Valore ottenuto con giunti di malta di spessore =10mm; 3) Valido per almeno uno spessore di posa dove la classificazione Alta Sismicità identifica siti (SLV) con agS>0,075g e blocchi con spessore ≥24cm, F≤45% - Bassa Sismicità per siti con agS≤0,075g e blocchi con spessore ≥24 cm, F≤55% ovvero spessore ≥20 cm, F≤45% ; 4) Valore testato da laboratorio esterno accreditato, monitorato con sistema di controllo di produzione (AVCP) 2+; 5) Giunti con malta λ=0,28 W/mK;